



THERMORAPID®

Schnellzement

CLASSIC

- Nutzung nach 24 Stunden
- Funktionsheizen nach 3 Tagen
- **2% Restfeuchte nach 3 Tagen!**
- **verformungsfrei erhärtend**
- **physiologisch einwandfrei**
- **wasserfest, für innen + außen**

Schnellzement für früh belegbare, form-stabile und wasserfeste Unterlagestriche

Während herkömmliche Zementestriche einer starken Schwindung unterliegen und deshalb selten rissfrei erhärten, bietet THERMORAPID® CLASSIC die Möglichkeit, optimale Heizestriche herzustellen. THERMORAPID® CLASSIC kann in weicher Konsistenz eingebaut werden und ist damit anderen Estrichen in der Verarbeitung und in Bezug auf die Rohrumschließung ebenbürtig, aber gleichzeitig absolut wasserfest.

Risse und Randabsenkungen gehören mit THERMORAPID® CLASSIC der Vergangenheit an. Deshalb kann THERMORAPID® CLASSIC auch für jeden anspruchsvollen Schnellestrich verwendet werden, z. B. dann, wenn Estriche nicht nur schnell erhärten, sondern auch verformungsfrei bleiben sollen.

THERMORAPID® CLASSIC Schnellzement

Materialverbrauch:	4,0 kg/m ² /10 mm Dicke	
Mischungsverhältnis:	BM : Kiessand (A/B 8)	
Güte CT-C35-F5	1 : 4 Gewichtsteile	
Wasser-Bindemittelwert:	max. 0,45	
Belegreife:	nach 24 Std.	≤ 3 CM%
(+20 °C/65 % rel. Luftfeuchte)	nach 3 Tagen	≤ 2 CM%
Funktionsheizen:	3 Tage nach Einbau	

Festigkeiten nach EN 13 892-2 (Güteprüfung/F.P.C)

	3 Tage	28 Tage
Biegezugfestigkeit:	≥ 4 N/mm ²	≥ 5 N/mm ²
Druckfestigkeit:	≥ 30 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²
Oberflächenzugfestigkeit:	≥ 1,2 N/mm ²	-

Schnellzement für früh belegbare, formstabile und wasserfeste Unterlagsestriche

Eigenschaftsprofil

Schwind- und spannungsfrei erhärtender Schnellzement zur Herstellung von wasserfesten Zementestrichen der Festigkeitsklasse CT-C35-F5 mit schneller Trocknung.

Durch formstabile Erhärtung ist die Gefahr von Randabsenkungen oder „Aufschüsseln“ praktisch ausgeschlossen.

Anwendungsbereiche

- Heizestriche und Estriche auf Dämm- oder Trennschicht im Wohnungs-, Verwaltungs- und Geschäftshausbau, in Schulen, Turnhallen, etc. zur Aufnahme von Oberbelägen.
- Verbundestriche in Garagen und Kellerräumen sowie Verbundestriche auf Terrassen und Balkonen.

Grundregeln

Es gelten alle einschlägigen Normen, Vorschriften und Handlungsregeln, besonders DIN 18353, EN 13813, DIN 18560, EN 1264-4 sowie die entsprechenden BEB Hinweisblätter, die Fachinformation „Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen“, Zentralverband Sanitär Heizung Klima, St. Augustin und die vom ZDB im Zusammenhang mit beheizten Fußbodenkonstruktionen herausgegebenen Merkblätter. Ausgenommen sind die in dieser Arbeitsvorschrift ausdrücklich enthaltenen Abweichungen.

Belegreife: Prüfung durch CM-Messung nach BEB-Vorschrift Estrichleinwaage 50 g, Messdauer: 10 Minuten.

Bauklimatische Bedingungen

Trockene, geschlossene, zugluftfreie Räume. Temperaturen von Raum, Untergrund und Ausgangsstoffen keinesfalls $< 5^{\circ}\text{C}$ bzw. $> 25^{\circ}\text{C}$.

Restfeuchte wird auch bei Baustellenklima von 10°C und 80% rel. Luftfeuchte erreicht.

Ein Rückfeuchten belegreifer THERMORAPID®CLASSIC Estriche findet nicht statt.

Estrichmischung

Gesteinskörnung: Kiessand 0/8 mm nach EN 13139, Anwendungsgebiet „Estrichmörtel“, Gehalt an Feinteilen, Kategorie 1 (max. 3 Masse %) und einem Mehlkornanteil $\leq 0,25$ mm von max. 10 Masse % im Sieblinienbereich ③ (A/B 8) nach DIN 1045-2

Mischen: Zum Anmischen des Mörtels gebräuchliche Misch- und Fördermaschinen verwenden.

Mischtrommel mit einem Teil des Kiessands und Wasser füllen, THERMORAPID® CLASSIC in den laufenden Mischer zugeben und Mischtrommel mit restlichem Kiessand bis zum Nutzinhalt auffüllen. Wasserzugabe auf maximal W/Z 0,45 (Gesamtwasser!) begrenzen.

Keine weiteren Zusatzmittel zugeben. Nicht mit anderen Bindemitteln oder mit THERMORAPID® 2.0 mischen!

Materialverbrauch

4,0 kg/m²/10 mm Dicke

Richtrezeptur für 200 l Mischung (Erstprüfung erforderlich)

Materialkomponente	CT-C35-F5
THERMORAPID® CLASSIC	75 kg
Kiessand 0/8 mm (A/B 8)	ca. 300 kg
Wasser-/Bindemittelwert*	max. 0,45

* Eine Überschreitung des max. Wasser-/Bindemittelwertes führt zu verzögerter Erhärtung, Festigkeitsabfall und späterer Belegbarkeit.

Verarbeitung

Die Verarbeitungs- und Glättfristen sind gegenüber herkömmlichen Zementestrichen deutlich verkürzt. Deshalb Mörtel innerhalb 30 Minuten einbauen und oberflächenfertig stellen.

Verdichten, Abziehen, Abreiben und Glätten in handwerksüblicher Technik. Zum Erreichen höherer Oberflächenfestigkeit ist maschinelles Glätten vorteilhaft.

Verbundestrichverlegung

Der zementgebundene **Untergrund** muss sauber, saugfähig und frei von weichen, ablösbaren Bestandteilen sein. Untergrundvorbereitung durch Fräsen/Kugelstrahlen und Hochdruckwasserreinigung; der Untergrund soll mattfeucht, jedoch nicht nass sein.

Mischen: Im Mischgefäß ca. 8 l Wasser vorlegen, einen Sack (25 kg) THERMORAPID® CLASSIC mit regulierbarem Elektrohandrührer einmischen, nötigenfalls maximal weitere 0,5 l Wasser zumischen, bis weichbreiige (jedoch nicht flüssige) Schlämme entsteht. Mischdauer 3 Minuten.

Auftragen: Die fertig gemischte Haftschlämme auf dem vorbereiteten Untergrund verteilen und mit hartem Besen (besser mit Scheuermaschine) in den Untergrund einbürsten, anschließend **sofort** mit Estrichmörtel abdecken, damit sie nicht vorzeitig austrocknet.

Abgetrocknete, matt oder hell gewordene Haftschlämme ist unbrauchbar und muss entfernt werden!

Praxis-Hinweise:

- Im Gegensatz zu üblichen Schnellestrichen sind Estriche aus THERMORAPID® CLASSIC durch praxisgerechte Verarbeitungskonsistenz leicht und ausreichend lange verarbeitbar; sie können deshalb frühestens 24 Std. nach Einbau begangen werden.
- Vermischen von Restmengen unterschiedlicher Estrichmaterialien unbedingt vermeiden. Vor der Umstellung auf ein anderes Bindemittel (Materialwechsel) unbedingt Mischkessel und Schläuche reinigen; keine Portlandzement Schmiermischung verwenden.
- Bei Einbau als Verbundestrich z. B. in Garagen oder Kellerräumen als Haftschlämme ebenfalls THERMORAPID® CLASSIC verwenden.

Lagerfähigkeit: 6 Monate, trocken, im verschlossenen Originalpapiersack.

Chemotechnik Abstatt GmbH
D-74230 Abstatt
Tel.: 07062-95 42 0, Fax: 07062-64 54 7

E-Mail: info@chemotechnik.de
www.chemotechnik.de

Alle Angaben dieser Produktinformation beruhen auf umfangreicher Praxiserfahrung. Angesichts der unterschiedlichen Voraussetzungen und Arbeitsbedingungen am Bau wird jedoch empfohlen, die Anwendbarkeit und Zweckmäßigkeit dieser Angaben und der jeweils vorgesehenen Maßnahmen durch Vorversuche zu überprüfen.

Dies vorausgesetzt, übernehmen wir Gewähr für die prinzipielle Richtigkeit dieser Produktinformation und die von uns beschriebenen und zugesicherten Eigenschaften und Wirkungen der darin erwähnten Produkte.