

# X Mebofix®

## TROCKNUNGSBESCHLEUNIGER FÜR CALCIUMSULFATESTRICHE

Mebofix® ist ein pulverförmiges Zusatzmittel zur Beschleunigung der Trocknung von Calciumsulfatestrichen. Mebofix® ist auch zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennlage sowie ganz besonders zur Herstellung von Estrichen und Heizestrichen auf Dämmschicht geeignet!



### EIGENSCHAFTEN

- Verkürzung der Estrichtrocknung  
Die Estrichtrocknung eines 4 cm dicken Calciumsulfatestrichs dauert unter »guten« Trocknungsbedingungen (Raumtemperatur 20 °C/rel. Luftfeuchte 65 %) ca. 7 Tage
- Reduzierung des Wasseranspruchs
- Frühe Begehrbarkeit der Estriche
- Aufheizbeginn bei Calciumsulfatestrichen bereits nach 5 Tagen
- Steigerung aller Estrichfestigkeiten (Druck-, Biegezug- und Oberflächenfestigkeit)
- Für alle Bodenbeläge geeignet
- Besonders empfohlen bei Parkettverklebung
- Für Heizestrichen besonders geeignet
- Auch zur Herstellung von Zementestrich einzusetzen
- Mebofix® gefriert nicht und ist zur Herstellung von Trockenmörtel geeignet



### TECHNISCHE DATEN

Lieferform	Pulver
Schüttgewicht	ca. 1,0 kg/l
Verpackung	Papiersäcke, 25 kg
Transport/Lagerung	Getrennt von Nahrungs- und Genussmitteln halten. Trocken lagern. Lagerfähigkeit mind. 12 Monate.

# MEBOFIX®: DOSIERUNG/VERARBEITUNG

## Calciumsulfatestrich (CA)

1 Liter Mebofix® je Estrichmischung (200 l-Mischkessel)

## Zementestrich (CT)

0,5 Liter Mebofix® je Estrichmischung (200 l-Mischkessel)

Die Zugabe von Mebofix® erfolgt direkt in den Mischer nach Vorlegen der Hälfte der Gesteinskörnung.

Mischdauer mindestens 2 Minuten nach Zugabe der letzten Gesteinskörnung!

## Hinweise

Wegen der wassereinsparenden Wirkung von Mebofix® ist unbedingt die Wassermenge bei der Mörtelherstellung zu reduzieren. Der Estrichmörtel ist auf eine »erdfeuchte« Verarbeitungskonsistenz einzustellen.

Mebofix® nicht in Kombination mit anderen Estrichzusatzmitteln einsetzen!

Zur Estrichherstellung sind Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620 mit Größtkorn 8 mm (Sieblinie B 8 nach DIN 1045) einzusetzen.

## Belegreife

Die Belegreife der Estriche wird im Rahmen der handwerksüblichen CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ermittelt. Die Prüfung erfolgt gleichermaßen wie bei Estrichen ohne Zugabe von Mebofix®. Abzüge vom Messwert der durchgeführten CM-Messung dürfen grundsätzlich nicht vorgenommen werden.

## Für die Belegreife vor der Bodenbelagsverlegung gelten folgende CM-Grenzwerte:

	beheizt	unbeheizt
Calciumsulfatestrich	0,3 CM-%	0,5 CM-%
Zementestrich	1,8 CM-%*	2,0 CM-%

\* Unter Stein- und keramischen Belägen 2,0 CM-%

Für weitere Hinweise beachten Sie bitte den Verarbeitungshinweis Mebofix® und das DIN-Sicherheitsdatenblatt für Mebofix®.